

# 3M

## Lepicí páska Scotch™ 389

Vodotěsná barevná tkaninová páska

### Informace o produktu

1/98

### Popis produktu a možnosti jeho použití

Lepicí páska Scotch™ 389 je tkaninová páska s hustou texturou potažená polyethylenem, vyráběná v devíti různých barvách, která je vhodná pro celou řadu průmyslových použití. Tato lepicí páska se vyznačuje velmi vysokou trvalou adhezí a dobrou přizpůsobivostí a lze ji odtrhávat ručně.

#### Předmět

- \* Nosný materiál potažený polyethylenem

- \* Zesítné lepidlo z kaučuku a pryskyřice

#### Přednosti

- \* Odolná proti deformacím
- \* Snadné odtrhávání rukou
- \* Dobrá odolnost vůči vodě
- \* Vysoké protažení při přetržení
- \* Dodává se v mnoha barvách

- \* Dosažení velmi dobré okamžité adheze
- \* Dobrá trvalá přídržná síla
- \* Velmi dobrá lepivost k celé řadě povrchů

#### Užitečné vlastnosti

- \* Snadné maskování v křivkách
- \* Snadná manipulace
- \* Lze používat v přítomnosti vlhkosti
- \* Vysoká pevnost
- \* Dobrý kontrast na různých druzích povrchu

- \* Lepí okamžitě
- \* Nedochází k odloupení od povrchu
- \* Univerzální použitelnost

### Použití, charakteristické vlastnosti

Lepicí pásku Scotch™ 389 lze používat ke značení, označování, svazkování, zpevňování a k provádění oprav, ke slepování a spojování koberců, jakož i k utěsňování spár a klimatizačních kanálů. Produkt odolává teplotě ca 70 °C déle než 1 hodinu.

# Lepicí páska Scotch™ 389

## Charakteristické hodnoty produktu

Tloušťka	:	0,260 mm	AFERA 4006
Přilnavost k oceli	:	22,5 N/25 mm	AFERA 4001
Trhací pevnost	:	200 N/25 mm	AFERA 4004
Poměrné prodloužení při přetržení	:	6 %	AFERA 4005
Tepelná odolnost	:	70 °C	

Při použití lepicí pásky Scotch™ 389 lze dosáhnout dobrých výsledků na různých druzích povrchu při různých teplotách a dobách spleení. Pro zjištění účinnosti lepicí pásky Scotch™ 389 při Vašem specifickém použití je třeba provést zkoušky.

## Standardní rozměry

Šířka (mm)	:	19, 25, 38, 50, 75 a 100
Délka (m)	:	50
Barva	:	černá, hnědá, červená, bílá, stříbrná, olivová, žlutá, tmavo- a světlemodrá*

\* Poznámka Ne všechny barvy jsou k dodání ve výše uvedených šířkách. Své dotazy směřujte laskavě na prodejní oddělení společnosti 3M.

## Skladování

Lepicí pásku nutno skladovat na čistém a suchém místě. Nejdelší odolnosti a životnosti pásky lze dosáhnout při teplotě 21 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

### \*Důležité upozornění:

Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich zkušeností. Před použitím našeho produktu si laskavě sami přezkoušejte, je-li tento vhodný pro Váš specifický účel použití. Všechny otázky týkající se záruky a ručení za tento produkt se řídí našimi současně platnými prodejními podmínkami, pokud tyto neodporují platným zákonným předpisům.

3M je značka zboží společnosti 3M

## 3M

**3M Österreich Ges.m.b.H.**  
**Oddělení průmyslových lepicích pásek**  
Brunner Fledstrasse 63  
2380 Perchtoldsdorf  
Tel.: (01) 86 686-278  
Fax: (01) 86 686-229